BATTERY



EVX8170S

До 5 лет в буферном режиме (при 25°C)

Более 400 при 100% разряде

12B 170A4

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX8170S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.

Спецификация

Кол-во элементов в блоке	4				
Номинальное напряжение	8 B				
Номинальная емкость при 25°C	170 Ач при 3-часовом разряде до Uкон. 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25°С				
Bec	36.0 кг ± 3%				
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C				
Оптимальная рабочая температура	25°C				
Напряжение подзаряда	9.13 - 9.27 В при 25°С (темп. комп3мВ/°С/Эл.)				
Максимальный ток заряда	34 A				
Напряжение заряда (циклический режим)	9.53 - 9.66 В при 25°С (темп. комп5мВ/°С/Эл.)				
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*				
Выводы	Под внутренний болт М8				
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)				

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.


Разрядные характеристики 18.00 16.40 14.80 14.80 11.60 3C 2C 1C Время разряда

Размеры, мм:

Количество циклов

Срок службы

Длина	260 ± 3	
Ширина	180 ± 3	
Высота (макс.)	280 ± 3	



РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °C)

U _к /Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	1ч	2ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 B	723	389	237	142	79.2	58.7	38.6	24.7	20.3	10.7
1.65 B	702	376	232	141	78.9	58.1	38.2	24.6	20.2	10.6
1.70 B	673	368	228	139	78.2	57.3	37.9	24.4	19.9	10.6
1.75 B	619	357	227	138	77.1	56.7	37.4	24.1	19.7	10.5
1.80 B	555	332	216	135	75.6	56.3	36.4	23.9	19.6	10.5
1.85 B	495	297	197	125	71.9	53.0	34.6	23.0	18.9	10.3

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : BT/ЭЛ (25 °C)										
U _к /Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	1ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 B	1213	685	427	269	150	112	73.2	48.1	39.1	21.1
1.65 B	1166	672	424	266	150	110	72.9	47.7	38.8	21.0
1.70 B	1161	664	424	264	148	110	72.2	47.5	38.3	21.0
1.75 B	1082	661	422	262	148	109	71.9	47.1	38.0	20.9
1.80 B	994	624	411	260	147	109	71.1	46.7	37.5	20.7
1.85 B	887	558	377	241	141	103	67.8	45.1	36.9	20.5